Technische fiche

SV-15P - Alcohol parketlijm

Productomschrijving

SV-15P - Alcohol parketlijm is a ready to use solvent-containing parquet adhesive based upon Polyvinyl-acetate and synthetic resins.



Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Watervrij
- Gemakkelijk aan te brengen
- Snelle opbouw van eindsterkte.
- Snelle uitharding
- Harde elastische lijm volgens ISO17178

Toepassingen

- SV-15P - Alcohol parketlijm is uitermate geschikt voor het binnenshuis verlijmen van vele soorten houten vloeren zoals mozaïekparket (tot max. 250x50mm), lamelparket, tapis 6-8mm icm nagelen,meerlaags of kant en klaar parket en laminaatparket.
- Geschikt voor het verlijmen van uitzettingsongevoelig parket op goed absorberende ondergronden en tapisvloeren op houten tussenvloeren
- Geschikt voor binnenhuisgebruik op goed absorberende ondergronden zoals bv. cementdekvloeren, deklagen in beton en egalisatiemiddelen, tussenvloeren van hout, spaanplaat of OSB-plaat
- Niet geschikt voor het verlijmen van beuken, bepaalde eiken, vochtgevoelig- en exotisch hout

Technische gegevens

Basis	PVAc
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Dichtheid	ca. 1,50 g/ml
Open tijd	10 - 15 min
Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond en de lijmkam | Lijmkam B3: 600 - 900 g/m² | Lijmkam B11: 800 - 1200 g/m²
Verwerkingstemperatuur	15°C - 25°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C → +70°C
Lakken na	Ten minste 48 uur
Schuurbaar na	Ten minste 48 uur
Corrigeerbaar tot	20 - 25 min

Voetnoot: verdampingstijd, open tijd en uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

SV-15P - Alcohol parketlijm

Ondergronden

- Toestand ondergrond
  SV-15P - Alcohol parketlijm moet worden aangebracht op een druk-, en vormvast, schoon, permanent droog, stof- en vetvrij oppervlak dat geen losse onderdelen, verf, was, olie of andere verontreinigingen bevat. Onregelmatigheden zoals oude lijmresten kunnen de hechting negatief beïnvloeden. Deze moeten bij voorkeur mechanisch worden verwijderd, bijvoorbeeld door schuren of stralen. Betonnen oppervlakken die niet stevig genoeg zijn, moeten bij voorkeur worden verwijderd.
- Voorbereiding ondergrond
  Alvorens het plaatsen van het parket aan te vangen dient de vochtigheid van de ondergrond middels een Carbide- of digitale vochtmeter gemeten te worden, waarbij opgemerkt moet worden dat deze laatste slechts indicatieve waarden geeft. Het resterend vochtgehalte dient hierbij in overeenstemming te zijn met de door de vloerproducent voorgeschreven waarde (doorgaans max. 2% voor cementdekvloeren en max. 0,5% bij anhydrietvloeren, gemeten met CM. Bij vloeren met vloerverwarming zijn deze waarden resp. max. 1,5% en 0,3%). Gladde oppervlakken zoals anhydriet moeten worden opgeruwd en indien nodig moet de toplaag worden verwijderd.
- Soorten ondergronden
  Poreuze ondergronden zoals beton en hout Het te plaatsen parket dient enige dagen voor plaatsing in de betreffende ruimte te acclimatiseren. Laat hierbij het parket in de originele verpakking zitten tot het moment waarop dit geplaatst gaat worden. Dit om vervorming van het parket te voorkomen. Controleer alvorens het parket te plaatsen of dit voldoet aan de door de producent/leverancier voorgeschreven vochtigheid (doorgaans 9% +/- 2%). Indien de vochtigheid van het hout >11% bedraagt wordt plaatsing ten zeerste afgeraden. Houd bij plaatsing van parket altijd een ruimte van 1 tot 1,5 cm aan tussen de muur, rondom pilaren of uitstekende delen, en het parket. Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
  SV-15P - Alcohol parketlijm voor gebruik eerst op kamertemperatuur laten komen. Breng de lijm met behulp van de grofgetande Soudal lijmkam B3 op de ondergrond aan. Breng niet meer aan op het oppervlak dan binnen 10 - 15 min met parket bedekt kan worden. Schuif het parket op de lijmlaag en klop aan met een rubberen hamer. Een minimum van 80% dekking is vereist om een goede hechting tussen de lijm en het parket te garanderen. Indien nodig het parket met gewicht belasten. Wacht Ten minste 48 uur alvorens het parket te schuren en af te werken.
- Reinigingsmiddel
  SV-15P - Alcohol parketlijm kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden. Uitgehard product kan alleen mechanisch verwijderd worden.

Veiligheidsaanbevelingen

Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.
Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.
Bij onvoldoende ventilatie is ademhalingsbescherming aangewezen.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Verpakking: Diverse maten verkrijgbaar. Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de Soudal website of een Soudal vertegenwoordiger.
Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C

Milieubepalingen

- Leed regulation: het product is conform de LEED eisen. Lage uitstoot materialen: Lijmen & Kitten. SCAQMD voorschrift 1168. Voldoet aan USGBC LEED 2009 IEQ Credit 4.1: Low-Emitting Materials - Adhesives & Sealants aangaande de VOC-inhoud.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com **info@soudal.com**

SV-15P - Alcohol parketlijm

Opmerkingen

- Nooit aanbrengen op een ondergrond die niet beschermd is tegen opstijgend vocht. Breng indien nodig een vochtscherm aan zoals Soudal EPR-31P Epoxy seal.
- Minimale temperatuur van de ondergrond dient 15°C te zijn.
- Niet gebruiken bij een relatieve vochtigheid boven 75%.
- Plaats nooit op een ondervloer met een te hoog vochtgehalte of op ondervloeren waarin het vochtgehalte hoger is dan door de houtproducent voorgeschreven waarde.
- Verlijm nooit te droog hout (<7% vocht). Dit kan bij hogere luchtvochtigheid uitzetten met schade tot gevolg.
- Leg niet indien de wanden en plafonds in de ruimte niet goed droog zijn (bijv. na stuken, verven, etc.).
- SV-15P - Alcohol parketlijm mag niet verdund worden.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com **info@soudal.com**