Technische fiche

Repa-Cryl D



Productomschrijving

Repa-Cryl D is een hoogwaardige, plasto-elastische één-component voegkit op basis van acrylaatdispersies.

Eigenschappen

- Granulaire structuur
- Makkelijk in scheuren in te wassen
- Goede hechting op vele poreuze materialen
- Overschilderbaar na uitharding

Toepassingen

- Afdichtsmiddel voor het repareren van scheuren in bijvoorbeeld gips.
- Aansluitvoegen aan vensterbanken, tussen plint en muur, tussen metselwerk, etc.

Technische gegevens

Basis	Acrylaatdispersie
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Huidvorming	ca. 20 min
Dichtheid	ca. 1.70 g/ml
Krimp na uitharding	ca. 15%
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +30°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C → +80°C

Voetnoot: Huidvormings- en uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

Ondergronden

- Toestand ondergrond
  Het oppervlak dient draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Voorbereiding ondergrond
  scheuren openwerken, loszittende delen verwijderen, voegflanken reinigen en lichtjes bevochtigen. Sterk poreuze ondergronden voorstrijken met verdunde Repa-Cryl D (1 deel Repa-Cryl D + 2 delen water).
- Soorten ondergronden
  Repa-Cryl D heeft een goede hechting op volgende ondergronden: alle gangbare poreuze bouwondergronden. Repa-Cryl D heeft geen goede hechting op of is niet geschikt voor natuursteen, bitumineuze ondergronden, Glas, metaal. We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
  Bij reparaties van scheuren in bijvoorbeeld pleisterwerk, brengt u de kit met behulp van een kitpistool in de scheur aan. Werk af met bijvoorbeeld een natte spons. In geval van voegen, de kit aanbrengen door middel van een handmatig- of pneumatisch kitpistool. Werk vervolgens af met bijvoorbeeld een vulmes. Niet aanbrengen bij gevaar van regen of vorst gedurende het drogingsproces.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Repa-Cryl D

- Applicatie benodigdheden
  Breng Repa-Cryl D aan met een manueel of pneumatisch kitpistool.
- Reinigingsmiddel
  Repa-Cryl D kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden.
- Afwerking
  Afwerken met spatel of plamuurmes.
- Reparatiemethode
  Repareer met hetzelfde materiaal.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Kleur: Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de website of een Soudal vertegenwoordiger.
Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.
Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C, Vorstvrij bewaren.

Voegafmetingen

- Min. breedte voor voegen: 5 mm
  Max. breedte voor voegen: 20 mm
  Min. diepte voor voegen: 5 mm
  Advies voor afdichtingswerkzaamheden: voegbreedte = voegdiepte
- Gebruik een PU-rugvulling voordat u de voegkit aanbrengt in grote voegen om driepuntshechting te voorkomen.

Opmerkingen

- Niet geschikt voor verlijming van aquaria.
- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.
- Overschilderbaar met de meeste verven.
- De verf moet voldoende elastisch zijn om op een plasto-elastische mastiek aangebracht te worden.
- Gezien de grote diversiteit aan verven die beschikbaar zijn, raden wij aan om voorafgaand een compatibiliteitstest uit te voeren.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com **info@soudal.com**