

## 70A Parkettnahtkleber

Revision: 19.11.2020

Seite 1 von 2

### Technische Daten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Basis                              | PVAc                    |
| Konsistenz                         | Flüssig                 |
| Aushärtung                         | Physikalische Trocknung |
| Dichte**                           | Ca. 1,10 g/ml           |
| Feststoffgehalt                    | Ca. 50 %                |
| Offene Zeit (23°C, 55% RV) *       | Ca. 8 min.              |
| Wasserbeständigkeit (EN 204)       | D3                      |
| pH-Wert                            | 2,5 → 3,5               |
| Min. Filmformungstemperatur (MFFT) | 5 °C                    |
| Verbrauch (*)                      | Ca. 25-30 g je Meter    |

\* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. \*\* Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

### Produktbeschreibung

70A Parkettnahtkleber ist ein gebrauchsfertiger, schnell trocknender Klebstoff auf PVA-Basis mit herausragender Wasserfestigkeit (D3).

### Produkteigenschaften

- Einfach bearbeitbar
- Transparent nach dem Trocknen
- Hohe Endfestigkeit
- Kurze Trocknungsdauer
- Wasserbeständig D3

### Anwendung

- Verklebung von Nähten bei schwimmend verlegten Parkett- und Laminatböden.

### Lieferform

Farbe: weiss

Verpackung: 500 g

### Lagerstabilität

24 Monate, sofern ungeöffnet und unter trockenen, kühlen Bedingungen gelagert.

### Untergründe

Untergründe: viele nichtporöse und poröse Untergründe wie Holz, Karton, Lamine usw.  
Beschaffenheit: Die zu verklebenden Materialien sollten eben und gut passend sein,

sowie sauber, trocken und frei von Staub und Fett.

Oberflächenvorbereitung: Keine Vorbehandlung notwendig.

Für alle Untergründe wird empfohlen, vor der Anwendung einen Haftungstest durchzuführen.

### Verarbeitung

Verarbeitung: Tragen Sie den Klebstoff mit Hilfe der Kunststoff-Quetschflasche in die Naht auf. Fügen Sie die zu verklebenden Teile sofort zusammen.

Reinigung: Vor dem Aushärten kann 70A Parkettnahtkleber mit Wasser von Untergründen und Werkzeugen entfernt werden. Gehärtetes 70A Parkettnahtkleber kann nur noch mechanisch entfernt werden.  
Reparaturmöglichkeit: Mit dem gleichem Material

### Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf dem Verpackungsgebilde und im Sicherheitsdatenblatt.

### Bemerkungen

- Beim Kleben bestimmter Holzsorten wie Buche oder Kirsche sind aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Zusammensetzungen und Vorbehandlungen Verfärbungen möglich.

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.



---

## 70A Parkettnahtkleber

---

Revision: 19.11.2020

Seite 2 von 2

- Verdünnen Sie den Klebstoff nicht.

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.