

Soudabond MT

Revisie: 24/06/2020

Pagina 1 van 3

Technische gegevens

Basis	Acrylaat
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysisch drogend
Dichtheid	Ca. 1,80 kg/L
Opentijd*	Ca. 20 min
Droogtijd*: opvoegen	Min. 24 uur
Droogtijd*: volledig	Ca. 7 dagen
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Temperatuursbestendigheid	-5°C tot +70°C
Verbruik	1-3 kg/m ²

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

Soudabond MT is een watervaste en flexibele pastalijm met hoge aanvangshechting. Soudabond MT is geschikt voor het verlijmen van Soudafoil ME alsook voor het watervast en flexibel verlijmen van allerlei types vloer- en wandtegels.

Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Water- en vochtbestendig
- Lange open tijd
- Grote aanvangskeefkracht, geen wegzakende tegels
- Hecht ook op licht vochtige ondergrond
- Goede weerstand tegen warmte
- Geschikt voor vloerverwarming
- Ook geschikt voor natuursteen
- Klasse D2TE volgens EN 12004

Toepassingen

- Binnenhuis, watervast en flexibel verlijmen van keramische tegels, faiences, mozaïk, steenstrips en natuursteen.
- Verlijmen van Soudafoil ME bij opstijgend vocht of als waterkeringsmembraan voor badkamers en douches.

Leveringsvorm

Kleur: wit

Verpakking: Emmers van 1,5kg, 5kg en 15 kg

Houdbaarheid

Minstens 18 maanden houdbaar in een originele goed gesloten verpakking bewaard bij temperaturen tussen +5°C en 35°C. Beschermen tegen beschadiging, vorst en direct zonlicht, ook tijdens transport. Na bevroren is het product niet meer bruikbaar.

Ondergronden

Soorten: alle gebruikelijke bouwondergronden. Beton, cementpleisters, gipsplaten, cement-kalk pleisters, baksteen, OSB platen, etc.
Toestand: vlak, draagvast, schoon, droog, stof-, vet- en roestvrij.
Voorbehandeling: Een droge ondergrond is belangrijk. Poreuze ondergronden voorstrijken met Soudaprim DP. Wacht daarna 2 uren om deze te laten drogen.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudabond MT

Revisie: 24/06/2020

Pagina 2 van 3

Verwerking

Soudabond MT eerst met een pleisterspaan of direct met een recht getande lijmkam C1, C2 of C3 in rechte stroken verdelen op de ondergrond. Breng niet meer lijm aan op de ondergrond dan het gedeelte dat binnen ca. 20 min met tegels of Soudafoil ME bedekt kan worden.

- Tegels stevig in de lijmlaag aandrukken of kloppen. De tegelrug moet voor min. 80% met lijm bedekt zijn. Binnen 40 min na aanbrengen van de lijm kunnen correcties nog gebeuren.

- Voorgesneden panden Soudafoil ME goed tegen de uitgekamde lijmlaag drukken. Hiervoor gebruikt u best een vlakke spatel of pleisterspaan. Goed aandrukken in draaiende bewegingen om eventuele luchtinsluitingen weg te duwen. Vergeet geen lijm aan te brengen onder de overlappende strook Soudafoil ME indien deze zo is geplaatst.

- Soudatapen moeten worden verkleefd in een natte laag product. Goed aandrukken en luchtinsluitingen vermijden.

Reinigingsmiddel: Gereedschappen en oppervlakken kunnen gereinigd worden met water of Soudal Swipex. Na uitharding enkel mechanisch verwijderbaar.

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Opmerkingen

- Raadpleeg ook de TDS van het betrokken product dat u wil verlijmen. Hier kan nog belangrijke informatie staan.
- Op niet-courante ondergronden steeds een hechttest uitvoeren.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudabond MT

Revisie: 24/06/2020

Pagina 3 van 3

CE Markering volgens EN 12004, klasse D2TE

Proeven	Resultaten	Eisen
Initiële hechting afschuifsterkte EN 1324 §7.2	1,9 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²
Hechting na veroudering onder warmte EN 1324 §7.4	3,4 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²
Hechting na veroudering door water EN 1324 §7.3	0,6 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Hechting na veroudering door verhoogde temperatuur EN 1324 §7.5	1,5 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²
Open tijd EN 1346 - 20 min	0,7 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Open tijd EN 1346 - 30 min	0,6 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Glijweerstand EN 1308	0,3 mm	≤ 0,5 mm

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.