

## Parketkit

Revisie: 14/05/2015

Pagina 1 van 2

### Technische gegevens

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Basis                         | Acrylaatdispersie   |
| Consistentie                  | Pasta               |
| Uithardingssysteem            | Fysische droging    |
| Huidvorming* (20 °C / 65% RV) | Ca. 20 min          |
| Dichtheid                     | Ca. 1,50 g/ml       |
| Max. toelaatbare vervorming   | 15 %                |
| Temperatuurbestendigheid      | -20 °C → 80 °C      |
| Verwerkingstemperatuur        | 5 °C → 30 °C        |
| Krimp                         | Ca. 15% (DIN 52451) |

(\*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

### Productomschrijving

Parketkit is een hoogwaardige, oplosmiddelvrije voegkit op basis van polyacrylaten.

### Eigenschappen

- Oplosmiddel- en siliconenvrij
- Overschilderbaar
- Kan gevernist worden met verschillende parketvernissen
- Reukvrij

### Toepassingen

- Voor het opvullen van voegen met een beweging tot maximum 15%
- Voegafdichting bij parket- en laminaatvloeren.
- Aansluitvoegen tussen parketvloeren, plinten en wanden
- Ook geschikt voor naden in houten vloeren.

### Leveringsvorm

Kleur: lichte eik, midden eik, beuk, esdoorn, kers, merbau  
Verpakking: 300 ml koker

### Houdbaarheid

Minstens 18 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats bij 5 – 25 °C.  
Beschermen tegen vorst.

### Ondergronden

Soorten: alle voorkomende houten-, en laminaatvloeren alsmede poreuze bouwondergronden. Niet geschikt voor natuursteen.

Toestand: schoon, stof- en vetvrij.

Voorbehandeling: Geen voorbehandeling vereist

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

### Voegafmetingen

Min. breedte voor voegwerken: 5 mm

Max. breedte voor voegwerken: 20 mm

Min. diepte voor voegwerken: 5 mm

Aanbeveling: voegdiepte = voegbreedte.

### Verwerking

Aanbrengmethode: Breng de kit met behulp van een hand- of pneumatisch kitpistool in de voeg aan. Vervolgens afwerken met bijv. een plamuurmes. In geval van krimp de handeling herhalen. Schuurbaar na minimaal 24 uur.

Niet aanbrengen bij gevaar van regen of vorst gedurende het drogingsproces.

Reinigingsmiddel: Parketkit kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden.

Afwerking: Afwerken met zeepoplossing voor huidvorming.

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

---

## Parketkit

---

Revisie: 14/05/2015

Pagina 2 van 2

### Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Zie het etiket voor meer informatie.

### Opmerkingen

- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.
- Overschilderbaar met de meeste lakken en vernissen.
- De lak cq. vernis moet voldoende elastisch zijn om op een plasto-elastische mastiek aangebracht te worden.
- Gezien de grote diversiteit in beschikbare parketlakken en parketvernissen wordt het aangeraden eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.