

SCHILDERSKIT EXPRESS

Revisie: 17/01/2012

Pagina 1 van 2

Technische gegevens:

Basis	Acrylaatdispersie
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Krimp	Ca. 15% (DIN 52451)
Dichtheid	Ca. 1,7g/mL (DIN 53 479 B)
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +80°C

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat

Product:

Schilderskit express is een hoogwaardige, plasto-elastische één-component voegkit, op basis van acrylaatdispersies voor alle binnen toepassingen. Deze kit hardt snel uit waardoor je hem ook sneller kan overschilderen.

Eigenschappen:

- Zeer goed verwerkbaar
- Kleurvast en waterdicht na uitharding
- Overschilderbaar na uitharding
- Zeer goede hechting op vele poreuze materialen
- Goede hechting op aluminium

Toepassingen:

- Afdichtingskit bij scheuren in beton en pleisterwerk
- Aansluitingsvoegen in de bouwindustrie
- Voegen aan vensterbanken, tussen plint en vloer, tussen metselwerk, etc.

Leveringsvorm:

Kleuren: wit, grijs, bruin, zwart

Verpakking: koker 310mL, worst 600mL

Houdbaarheid:

Minstens 12 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats bij 5 – 25°C. Beschermen tegen vorst.

Ondergronden:

Aard: alle poreuze bouwondergronden. Niet geschikt voor natuursteen, bitumen, glas en metaal.

Toestand: de af te dichten oppervlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn

Voorbehandeling: sterk poreuze ondergronden voorstrijken met verdunde Schilderskit express (1 deel Schilderskit express + 2 delen water)

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren

Voegafmetingen:

Minimale breedte: 5mm

Maximale breedte: 20mm

Minimale diepte: 5mm

Aanbeveling: voegdiepte = voegbreedte

Gebruik PE voegvulling, alvorens de kit aan te brengen, in voegen met grote dimensies om driepunthechting te voorkomen.

Verwerking:

Aanbrengmethode: Breng de kit met behulp van een hand- of pneumatisch kitpistool in de voeg aan. Vervolgens afwerken met bijv. een plamuurmes.

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C, niet verwerken bij gevaar voor regen of vorst

Reinigingsmiddel: Schilderskit express kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden.

Afwerking: met water

Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

SCHILDERSKIT EXPRESS

Revisie: 17/01/2012

Pagina 2 van 2

Opmerkingen:

- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.
- Overschilderbaar met de meeste verven.
- De verf moet voldoende elastisch zijn om op een plasto-elastische mastiek aangebracht te worden.
- Gezien de grote diversiteit in beschikbare verftypes wordt het aangeraden eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.