

Dry Wax

Revisie: 17/09/2015

Pagina 1 van 1

Technische gegevens

Basis	Wax-gebaseerd
Consistentie	Vloeistof
Dichtheid	Ca. 1,02 g/ml
Zuurtegraad pH	Ca. 7.8
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 30 °C
Gehalte vaste stof	40 %

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

Productomschrijving

Dry Wax is een speciaal ontwikkeld professioneel kettingsmeermiddel op basis van wax.

Eigenschappen

- Wax-houdend
- Roest- en corrosiewerend
- Vuilafstotend
- Langdurige bescherming

Toepassingen

- Geschikt voor het smeren van fietsketting, derailleurwielletjes, cassette en voortandwielen.
- Zowel voor racefietsen als voor mountainbikes.

Leveringsvorm

Kleur: wit

Verpakking: 100ml

Houdbaarheid

2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Ondergronden

Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij.

Verwerking

Aanbrengmethode: Ketting, derailleurwielletjes, cassette en voortandwielen volledig ontvetten en zuiver maken. Zorg dat de ketting volledig droog is. Dry Wax krachtig schudden en vervolgens aanbrengen aan de binnenzijde van de ketting en tegelijkertijd de ketting rondraaien. Breng voldoende Dry Wax aan (2 à 3 lagen) en laat de ketting drogen alvorens de volgende laag aan te brengen. De ketting moet volledig opgedroogd zijn voor het fietsen. Vuil kan nadien verwijderd worden door de ketting met een droge doek schoon te vegen. Breng daarna opnieuw Dry Wax aan.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.

Opmerkingen

- Bij hevige regenval kan de wax uitgespoeld worden.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze technische fiche is het resultaat van proeven, controles en ervaring. Ze is van algemene aard, en houdt geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.