

SOUDATAPE FAÇADE

Datum: 27/03/14

Page 1 van 2

Technische gegevens:

Materiaal	PP vlies
Kleur	Zwart
Waterdampdoorlatendheid (DIN EN ISO 12572)	Sd 0.3-2m
Lijm laag	Acrylaat
Dragermateriaal	Gesiliconiseerde folie
Rek bij breuk (%) DIN EN144410	>50
Treksterkte (N/cm) DIN EN144410	>35
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot + 30°C

Product:

Soudatape Façade is een duurzame tape voor universeel gebruik aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de gebouwschil.

Toepassingsgebied:

Soudatape Façade is uitermate geschikt voor het blijvend luchtdicht afdekken van aansluitingen tussen houtderivaatplaten onderling alsmede aansluitingen met aangrenzende gladde materialen zoals ramen in dakvlakken en/of buisdoorvoeren. Tevens uitermate geschikt voor 'onzichtbaar' en luchtdicht afdekken van overlappingsen van zwarte dampschermбанen en folie achter gevelbekleding met open voegen.

Eigenschappen:

- Voor binnen- en buitentoepassing
- Dampdiffusie open vlies
- Solventvrije lijmlaag met hoge tack en zeer goede verouderingsbestendigheid
- Superieure hechting aan de meest voorkomende niet minerale bouwondergronden zoals foliën, non-woven materialen, hout, aluminium en PVC
- Goede temperatuurbestendigheid
- Zeer goede vochtbestendigheid
- 3 maanden weer- en UV bestendig

Houdbaarheid:

Tenminste 12 maanden vanaf de datum van productie in de onbeschadigde originele verpakking bij een temperatuur van +15°C tot +30°C en een maximale RV van 65%.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Leveringsvorm:

Kleuren: zwart

Verpakking: rol 25mtr., 60mm breed

Ondergronden:

Aard: alle ondergronden, uitgezonderd PTFE en bitumen.

Toestand: de te verlijmen oppervlakken moeten droog, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling: geen voorbehandeling vereist

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking:

Aanbrengmethode: breng Soudatape Façade, na het deels verwijderen van de beschermfolie, gecentreerd op de voeg tussen hout en/of houtderivaat aansluitingen of overlappende dampschermбанen aan. Vermijd hierbij plooiën in zowel de folie als in de tape.

Verwijder gelijkmatig de beschermfolie en druk vervolgens de tape over de gehele af te dekken lengte krachtig aan. Gebruik indien mogelijk een aandrukrol.

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C

Reinigingsmiddel: lijmresten kunnen met water en zeep verwijderd worden.

Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

Veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie.

SOUDATAPE FAÇADE

Datum: 27/03/14

Page 2 van 2

Opmerkingen:

- Niet gebruiken bij temperaturen onder +5°C
- Niet gebruiken op bevroren ondergronden of ondergronden waarop condens aanwezig is
- Bij het maken van verbindingen is de kracht en niet de duur van het samendrukken bepalend voor de eindsterkte

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.