



EIGENSCHAPPEN

- Neutraal alcoxy vernettende, 1-component silicone (RTV-1)
- Blijvend elastische beglazingskit met het uitzicht van een stopverf
- Korrelige structuur
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Geen vorming van rimpels of barsten
- Uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen
- Maakt geen vlekken op natuursteen (kleur natuursteen en wit)
- Grote weerstand tegen veroudering, weersinvloeden, hoge en lage temperaturen en UV-bestendig
- Gemakkelijk te onderhouden

TOEPASSINGEN

- Parasilico Monument vervangt de klassieke stopverf en wordt aangebracht als drie-hoekige stoprand, voor een traditioneel uitzicht.
- Wordt gebruikt bij renovatiewerken voor het plaatsen van o.a. monumentenglas.
- Geschikt voor het plaatsen van veiligheidsglas, isolerende beglazing en restauratieglas in houten of metalen ramen met of zonder onderverdeling.
- Orangerieën, serregebouwen.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Viscositeit	Pasteus
Uithardingsysteem	Vernetting door luchtvochtigheid
Velvorming	14 min
Uitharding	1 dag: 3 mm 4 dagen: 6 mm
Dichtheid: ISO 1183	1,3 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaat tussen +5°C - +25°C	Min. 9 maanden
Shore A hardheid: DIN 53505/ISO 868	41
Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600	7,5%
Inkrimping	<3%
Modulus bij breuk: ISO 8339	0,6 N/mm ²
% rek bij breuk: ISO 8339	>100%
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +120°C

VERPAKKING EN KLEUR
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet
Wit, zwart
20 worsten van 600 ml/doos - 45 dozen/pallet
Wit, natuursteen, zwart

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag mits gepaste hoeveelheid (75 kokers of veelvoud).

VERWERKING

Voorbereiding

Controleer of de sponning volgens voorschrift is afgewerkt en of er geen vocht, vuil of loszittend stof meer zijn. De ondergrond met **Parasilico Cleaner**, MEK of ethanol en een propere vod ontvetten. Het reinigingsmiddel laten verdampen. De ontvette onderdelen niet meer aanraken. Niet aanbrengen in geval van regen of mist. In geval van een ongekende ondergrond, gelieve onze technische dienst te contacteren of voorafgaande tests uit te voeren.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Aanbrengen

De spuitmond op breedte van de voeg schuin afsnijden. De mastiek met een manueel of pneumatisch pistool aanbrengen. Passende **kunststofblokjes** gebruiken. Geen neopreenblokjes gebruiken om doorslag te vermijden. Indien de ruit kort na plaatsing belast wordt, dient deze tot het moment van volledige uitharding van de kit, geborgd te worden. Om de vensters correct te stutten moet men een **PE band** of een **tweezijdige kleefband** in het raamwerk aanbrengen. De klassieke stoprand geeft geen mogelijkheid tot ventilerend glasplaatsen. Daarom dient de omtrekspeling zonder luchtbellen gevuld te worden. Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.

Afwerking

Voor de huidvorming, de voeg in driehoekige vorm afwerken met een **afstrijkpalet**.

Reiniging

De vlekken en het gereedschap met **Parasilico Cleaner** reinigen.

De uitgeharde mastiek mechanisch verwijderen met **Silicone Remover**.

Reparatiemogelijkheden

Daarvoor is het hetzelfde materiaal aangewezen.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN

- Geen thermische, mechanische of chemische lasten gebruiken vooraleer de verrubbering volledig beëindigd is.
- Niet geschikt voor toepassingen met permanente waterbelasting.
- Op PE, PP, PTFE (Teflon®) en bitumineuze ondergronden is er geen hechting.
- Op polyacrylaat en polycarbonaat raden wij **Parasilico PL** aan.
- **Parasilico Monument** in kleur zwart is niet geschikt voor gebruik op natuursteen (maakt vlekken).
- Niet overschilderbaar.
- Testen tonen aan dat **Parasilico Monument** compatibel is met de meeste randafdichtingen van isolerende beglazing en PVB-folies van veiligheidsglas. Door het groot aantal randafdichtingssystemen op de markt en omdat de samenstelling ervan door de producent gewijzigd kan worden zonder dit te vermelden, houdt deze verklaring geen garantie in op de verdraagzaamheid met alle randafdichtingen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

CE

		 * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
14	DL Chemicals	
EN 15651-2	G No. DoP: MP0030027	

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.